

บัวพลัส +

ปูนดอกบัว

ปูนซีเมนต์สูตรพิเศษ

สำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ
ฉาบเนียน เหนียวลื่น (ไม่ต้องผสมน้ำยาช่วยฉาบ)

ปูนซีเมนต์ตราบัวพลัส เป็นปูนซีเมนต์สูตรพิเศษ ผลิตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2595-2556 ชนิด 125 และ ASTM C91 Type S
เหมาะสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ ปูนตราบัวพลัสมีความละเอียดมากกว่า
ปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป มีสารอุ้มน้ำ ทำให้เนื้อปูนมีความลื่น ฉาบง่าย สมบุก
ให้ผนังที่เรียบเนียนสวย ใช้ฉาบได้ทั้งผนังอิฐมวลเบาและอิฐบล็อก



ช่วยลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์



อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ

งานฉาบทั่วไป



ปูนบัวพลัส
1 ส่วน



ทรายละเอียด
3 ส่วน



น้ำ
3/4

หมายเหตุ ปริมาณทรายและน้ำ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้นของทราย

Specifications for Masonry Cement

Specifications		TIS 2595-2556 (ASTM C91)	Typical Bua Plus Brand
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ (Physical requirements)		ชนิด 125 (type S)	
• ความละเอียด, พณิพจำเพาะ (ตร.ชม. ต่อกรัม) (Blaine fineness)	Min. cm ² /g	-	6200
• การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ ร้อยละ (Autoclave expansion)	Max. %	1.0	0.1
• ระยะเวลาก่อตัว : การทดสอบแบบกิลล์มอร์ (Gillmore method)			
การก่อตัวระยะต้น : นาที (Initial set)	Min. Minute	90	120
การก่อตัวระยะปลาย : นาที (Final set)	Max. Minute	1000	240
• ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ ร้อยละโดยปริมาตร (Air content of mortar)	Min.-Max. %	8-19	19
• ความต้านแรงอัด : เมกะพาสคัล (Compressive strength)			
อายุ 7 วัน (7 Days)	Min. MPa	9.0	15.0
อายุ 28 วัน (28 Days)	Min. MPa	14.5	17.0
• ค่าที่ตกบนตะแกรงขนาด 45 ไมครอน (Residue@ 45 Micron)	Max. %	24.0	6.0
• ความสามารถในการอุ้มน้ำ (Water Retention)	Min. %	70	90