

# บัวฟ้า

ปูนซีเมนต์ผสม สูตรคุ้มค่า

ก่อ ฉาบ เท

ก่อเสริม ฉาบเนียน

ปูนซีเมนต์ตราบัวฟ้า เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 ปูนตราบัวฟ้ามีคุณสมบัติ  
เหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับงาน  
ประเภทต่างๆ ดังนี้ งานก่ออิฐ งานฉาบปูน  
งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก



ช่วยลดก๊าซ  
คาร์บอนไดออกไซด์

## อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ



## Specifications for Mixed Cement

Specifications		TIS 80-2550	Typical Bua Fah Brand
<b>คุณลักษณะทางฟิสิกส์ (Standard Physical requirements)</b>			
ความละเอียด, พื้นผิวจำเพาะ (ตร.ซม. ต่อกรัม) (Blaine fineness cm <sup>2</sup> /gm)	Min.	3200	5000
การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ ร้อยละ (Autoclave expansion)	Max. %	0.8	0.2
ระยะเวลาก่อตัว : การทดสอบแบบไวแคต (Vicat setting time)			
การก่อตัวระยะต้น : นาที (Initial set)	Min. Minute	45	70
ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ ร้อยละโดยปริมาตร (Air content of mortar)	Max. %	12	10
ความต้านแรงอัด : เมกะพาสคัล (Compressive strength, MPa)			
อายุ 3 วัน (3 Days)	Min.	6.9	10.0
อายุ 7 วัน (7 Days)	Min.	11.8	14.0
การก่อตัวผิดพลาด (False set, final penetration)	Min. %	50	80