

บัวเขียว **ใหม่**

ปูนดอกบัว 

ปูนซีเมนต์ผสม สูตรพรีเมียม

ก่อ ฉาบ เท
ก่อแกร่ง ฉาบเนียน

ปูนซีเมนต์ตราบัวเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสมผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อ ฉาบ และงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ปูนตราบัวเขียว มีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแห้งตัวพอเหมาะ ยึดเกาะได้ดี จึงเหมาะสำหรับการใช้งานก่ออิฐ ฉาบปูน



อัตราส่วนผสมสำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ



Specifications for Mixed Cement

Specifications		TIS 80-2550	Typical Green Lotus Brand
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ (Standard Physical requirements)			
ความละเอียด, พื้นผิวจำเพาะ (ทร.ชม. ต่อกรัม) (Blaine fineness cm ² /gm)	Min.	3200	5000
การขยายตัวโดยวิธีออโตคลีฟ ร้อยละ (Autoclave expansion)	Max. %	0.8	0.2
ระยะเวลาก่อตัว : การทดสอบแบบไวแคต (Vicat setting time)			
การก่อตัวระยะต้น : นาที (Initial set)	Min. Minute	45	70
ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ ร้อยละโดยปริมาตร (Air content of mortar)	Max. %	12	10
ความต้านแรงอัด : เมกะพาสคัล (Compressive strength, MPa)			
อายุ 3 วัน (3 Days)	Min.	6.9	10.0
อายุ 7 วัน (7 Days)	Min.	11.8	14.0
การก่อตัวผิดพลาด (False set, final penetration)	Min. %	50	80