

Tile Fix
POWER
กาซีเมนต์ XL



บัวมอร์ตาร์

กาซีเมนต์

ปุกระเบื้องขนาดใหญ่ For fixing large-sized tiles

บัวมอร์ตาร์



ยึดเกาะสูง ไม่ไหลย้อย ปุกระเบื้องสระว่ายน้ำได้

คุณสมบัติและการใช้งาน

บัวมอร์ตาร์ กาซีเมนต์ สำหรับปุกระเบื้องขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับปุกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ เช่น กระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องพอร์ซเลน หินแกรนิต หินอ่อน หินกาบ หินชนวน กระเบื้องหินเทียม มีแรงยึดเกาะสูง ไม่ไหลย้อย ปุกระเบื้องสระว่ายน้ำได้ ผลิตจากปูนซีเมนต์ ทรายควอซ และสารโพลีเมอร์คุณภาพสูง ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายใน และภายนอกอาคาร เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานปุกระเบื้องสระว่ายน้ำ อ่างสปา



วิธีการใช้งาน

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| ผสมบัวกาซีเมนต์ 1 กูง กับน้ำสะอาด 5-5.6 ลิตร | ฉันทด้วยสว่านรอนต่ำ 300-400 รอบ/นาที นาน 3 นาที ให้เป็นครีมข้นเข้าเนื้อกันอย่างดี | ฉานด้วยเกรียงขัดป็น โฉนที่ 1-2 ตร.ม. และฉานด้วยเกรียงหัว เพื่อควบคุมความหนาของกาซีเมนต์ ประมาณ 5-10 มม. | ปูทับด้วยกระเบื้อง และปรับแต่งแนว โดยใช้ ค้อนยางเคาะ เพื่อไม่ให้ มีช่องว่างใต้แผ่น | ควรปรับแต่งแนวกระเบื้องให้เสร็จ ไม่เกิน 15 นาที และทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนเริ่ม ทรายแนว | พื้นที่การใช้งาน 6 ตร.ม.-12.5 ตร.ม. |
|--|---|---|--|---|---|

การเตรียมผิว

- พื้นผิวคอนกรีตที่ปุกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน และจารบี สีเก่า หรืออื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะ
- การเตรียมกระเบื้อง กระเบื้องจะต้องแห้งสะอาด ไม่ควรนำมาแช่น้ำ
- เพื่อประสิทธิภาพในการปู กระเบื้องผนังภายนอกอาคาร หากเป็นกระเบื้องเซรามิกขนาด 900-1600 ตร.ซม.
- ควรปูผนังภายนอกไม่สูงเกิน 8 ม. หากเป็นกระเบื้องเซรามิกขนาดเล็กกว่า 900 ตร.ซม. ควรปูผนังไม่สูงเกินกว่า 25 ม.

ข้อแนะนำ:

- ▶ น้ำหนักกระเบื้องในการปูแนวตั้งสูงสุดไม่เกิน 40 กก./ตร.ม.
- ▶ ขนาดกระเบื้องใหญ่สุดไม่เกิน 24" X 24"
- ▶ อุณหภูมิขณะติดตั้ง 28°-30° ซ.
- ▶ อุณหภูมิใช้งานเมื่อแข็งตัวสมบูรณ์แล้ว -20° ถึง +50° ซ.
- ▶ ความหนาของกาซีเมนต์ชั้นต่ำในงานผนังต้องไม่ต่ำกว่า 2 มม. งานพื้นไม่ต่ำกว่า 3 มม.
- ▶ ไม่เหมาะกับการปุกระเบื้องผนังภายนอกอาคารสูง
- ▶ ไม่เหมาะสำหรับปุกระเบื้องพื้นที่มีแรงสั่นสะเทือนมาก เช่น ลานจอดรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
- ▶ การปุกระเบื้องแผ่นใหญ่ต้องระวังไม่ให้เกิดช่องว่างใต้แผ่นจึงควรปาดกาซีเมนต์หลังปูกระเบื้องในการปูด้วย
- ▶ ไม่ควรปุกระเบื้องกับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยับตัว (Expansion joint)